

คุณสมบัติ	Vproof Cement Flex 228 กันซึมชนิดส่วนผสมซีเมนต์ ประกอบด้วย 2 ส่วนผสม คือ ปูนทรายสูตรพิเศษ และน้ำยาสำหรับผสม หลังจากผสมให้เข้ากัน ใช้ทาหรือฉาบบนพื้นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ทนรังสียูวี ทนการกัดกร่อนจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ สำหรับป้องกันหรือแก้ปัญหารั่วซึม มีความยืดหยุ่นตัว ป้องกันรอยแตกร้าวได้
ลักษณะการใช้งาน	สำหรับงานบ่อบำบัดน้ำเสีย, สระว่ายน้ำ, ช่องลิฟท์หรืออุโมงค์
ข้อมูลทางเทคนิค	- ลักษณะ ส่วน A (ผง) : ผงสีเทา ส่วน B (น้ำยา) : น้ำสีขาว - ระยะเวลาในการทำงาน 60 นาที ที่อุณหภูมิ 20°C - ระยะเวลาในการทาแต่ละชั้น 2 - 3 ชม. - ค่าความหนาแน่น 1.8 - ค่าการยึดเกาะ 1.0 MPa - ค่าความยืดหยุ่น > 150%
ข้อแนะนำในการทำงาน	
การเตรียมพื้นผิว	- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สนิม น้ำมัน หรือเศษปูน เป็นต้น - หากมีรอยแตกร้าว ให้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวให้แข็งแรง ด้วยวัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม - บริเวณขอบ มุม หรือรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ให้อุดหรือลบมุม - บ่มน้ำให้พื้นผิวอืดตัว แต่ไม่มีน้ำขังก่อนเริ่มขั้นตอนทำงาน
การเตรียมวัสดุ	- เทส่วนผสม A(ผงปูน) ลงในส่วนผสม B(น้ำยา) ที่เตรียมไว้ ตามอัตราส่วนที่กำหนด - ผสมด้วยเครื่องผสมโดยใช้เครื่องปั่นความเร็วรอบต่ำ (ไม่เกิน 400 รอบ/นาที) นาน 3-4 นาที ปรับความข้น-เหลว ด้วยน้ำยาที่แบ่งไว้จนได้ความข้น-เหลวตามต้องการ - ปั่นส่วนผสมต่อประมาณ 2-3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน - พักส่วนผสมไว้ซักครู่ เพื่อลดฟอง ก่อนนำไปใช้งาน
การทำงาน	- ทาส่วนผสมที่เตรียมไว้ชั้นแรกด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ปริมาณ 1-1.5 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง - ทาชั้นที่ 2 ในทิศทางตรงข้ามกับชั้นแรก ในปริมาณ 1-1.5 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง - ทาอย่างน้อย 2 ชั้น รวมความหนาฟิล์มแห้งไม่น้อยกว่า 1 มม.
ปริมาณใช้งาน	1 กก./ตร.ม.ต่อการทา 1 ชั้น 2 กก./ตร.ม.ต่อการทา 2 ชั้น
ขนาดบรรจุ	33 กก./ชุด (ผง 23 กก. และ น้ำยา 10 ลิตร)
ข้อแนะนำ	- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งหรือพื้นผิวร้อนจัด - กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตใหม่ ต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน - ผิวปูนฉาบใหม่ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน - กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง